


Technische Daten / technical data

Artikel-Nummer / article-no.: 65946-059/405 Delinova Event
Material Kette / material warp: dtex 280 Polyester
Material Schuss / material weft: dtex 280 Polyester
Bindung / weave: Leinwand / plain L 1/1
Ausrüstung / finish: PU-Beschichtung mit Flammenschutz, FC-Ausrüstung /
 PU-coating with flame-retardant, FC-finish

Prüfmerkmal / parameter	Prüfnorm / test standard	Einheit / unit	Ist-Wert / actual value
Fadeneinstellung / thread count			
Kette / warp	DIN EN 1049	Fäden/cm / threads/cm	17,50
Schuss / weft	DIN EN 1049	Fäden/cm / threads/cm	18,50
Flächengewicht / weight	DIN EN 12127	g/m ²	152,08
Gewebebreite / width	DIN EN 1773	cm	210,00
Höchstzugkraft / breaking force			
Kette / warp	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	1368,76
Schuss / weft	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	1490,12
Dehnung / elongation at break			
Kette / warp	DIN EN ISO 13934-1	%	21,60
Schuss / weft	DIN EN ISO 13934-1	%	23,46
Flammhemmung / flame retardancy	DIN 4102-B1	Klasse / class	Erfüllt B1 / conforms B1



Technische Daten / technical data

Artikel-Nummer / article-no.: 65946-059/405 Delinova Event
Material Kette / material warp: dtex 280 Polyester
Material Schuss / material weft: dtex 280 Polyester
Bindung / weave: Leinwand / plain L 1/1
Ausrüstung / finish: PU-Beschichtung mit Flammschutz, FC-Ausrüstung / PU-coating with flame-retardant, FC-finish

Farbechtheiten / colour fastness			
Lichtechtheit / fastness to light	DIN EN ISO 105-B02	Note / grade	7
Bestimmung des „Ultraviolett Protection Factor“ (UPF) / Determination of the Ultraviolet Protection Factor (UPF)	DIN EN 13758-1 in Anlehnung / in accordance	Klassifizierung UPF 50+ / classification UPF 50 +	UPF / UPF col.: weiß / white col.: weiß / silber / white / silver > 50
			Transmission [%] / transmission UVA Mittelwert / UVA av. value col.: weiß / white 0,92 +/- 0,05 weiß/silber / white silver 0,48 +/- 0,06
			Transmission [%] / transmission UVB Mittelwert / UVB av. value col.: weiß / white 0,12 +/- 0,05 weiß/silber / white silver 0,11 +/- 0,07

Die vorstehenden Angaben sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemischen Zusammensetzungen der gelieferten Ware beschreiben. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des BGB. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung der DELCOTEX darf der Prüfbericht - auch nicht auszugsweise - vervielfältigt werden. Bei den vorstehenden Spezifikationen/Datenblättern/Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.delcotex.de).

The results refer solely to the test materials. Without authorisation of DELCOTEX it is not allowed to duplicate this document, not even in extracts. Previously stated specifications/data sheets/certificates are only characters and no warranties. Also no warranty in case of durability will be overtaken. Finally, our general delivery and payment conditions are valid (please see www.delcotex.de).

