DELCOTEX
WORLD OF TECHNICAL TEXTILES

Technische Daten / technical data

Contact
phone + 49 5206 9107-0
fax + 49 5206 9107-60
e-mail Sales@delcotex.de

Artikel-Nummer / article-no.: **62007/323 Delinova Stretch 150**

Material Kette / material warp: dtex 560 Polyamid 6.6 Cordura®

Material Schuss / material weft: dtex 560 Polyamid 6.6 Cordura®+Lycra

Bindung / weave: Köper / Twill K 2/2

Ausrüstung / finish: Gefärbt, FC-Imprägnierung
dyed, FC-impregnation

Prüfmerkmal / parameter	Prüfnorm / test standard	Einheit / unit	Soll-Wert / nominal value
Fadeneinstellung / thread count			
Kette / warp	DIN EN 1049-2	Fäden/cm / threads/cm	27 ± 0,50
Schuss / weft	DIN EN 1049-2	Fäden/cm / threads/cm	17 ± 0,50
Flächengewicht / weight	DIN EN 12127	g/m²	360,00 ± 10,00
Gewebebreite / width	DIN EN 1773	cm	140,00 ± 5,00
Höchstzugkraft / breaking force			
Kette / warp	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	≥ 2600,00
Schuss / weft	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	≥ 1800,00
Dehnung / elongation at break			
Kette / warp	DIN EN ISO 13934-1	%	≥ 38,00
Schuss / weft	DIN EN ISO 13934-1	%	≥ 130,00
Waschkrumpf 60°C + Tumbler/ shrinkage-washing 60°C + Tumbler			
Kette / warp	DIN EN ISO 6330 6A/F	%	≤ 3,00
Schuss / weft	DIN EN ISO 6330 6A/F	%	≤ 3,00
Weiterreißprüfung/ Determination of tear force of trouser-shaped test specimens			
Kette / warp	DIN EN ISO 13937-2	N	>= 320
Schuss / weft	DIN EN ISO 13937-2	N	>= 260
Lichtechtheiten / fastness to artificial light	DIN EN ISO 105-B02	Note/ grade	>=5
Waschechtheit 40°C/ colour fastness to washing	DIN EN ISO 105-C06 C1S	Note/ grade	>= 4-5
Wasserechtheit/fastness to water	DIN EN ISO 105-E01	Note/grade	>= 4-5
Spraytest/ spray test	DIN EN ISO 4920	Note / grade	>= 4-5

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG > Vilsendorfer Straße 50 > 33739 Bielefeld | Germany
Phone +49 5206 9107-0 > Fax +49 5206 9107-60 > info@delcotex.de > www.delcotex.de

TÜV PROFI CERT ISO 9001 73 100 5915 www.proficert.com
TÜV PROFI CERT ISO 50001 73 130 5915 www.proficert.com

Prüfmerkmal / parameter	Prüfnorm / test standard	Einheit / unit	Soll-Wert / nominal value
Reibechtheiten/ colour fastness to rubbing			
Trocken/dry	DIN EN ISO 105-X12	Note/grade	4-5
Nass/wet	DIN EN ISO 105-X12	Note/grade	4-5
Schweißechtheit/ fastness to perspiration			
Alkalisch/ alkaline	DIN EN ISO 105- E04	Note/grade	4-5
Sauer/ acid	DIN EN ISO 105- E04	Note/grade	4-5
Scheuerfestigkeit / abrasion resistance (Martindale)	DIN EN ISO 12947-2	Touren/1. Fadenbruch Cycles/1. Yarn break	>100000
Dehnung nach Heberlein / elongation according to Herberlein			
Gesamtdehnung Kette / total elongation warp	SOP 3028: 2003-01 nach Heberlein	%	ca. 3,00
Gesamtdehnung Schuss / total elongation weft	SOP 3028: 2003-01 nach Heberlein	%	ca. 50,00
bleibende Dehnung Kette / permanent elongation warp	SOP 3028: 2003-01 nach Heberlein	%	ca. 1,00
bleibende Dehnung Schuss/ permanent elongation weft	SOP 3028: 2003-01 nach Heberlein	%	ca. 2,00
Elastische Dehnung Kette / elastic elongation warp	SOP 3028: 2003-01 nach Heberlein	%	ca. 3,00
Elastische Dehnung Schuss / elastic elongation weft	SOP 3028: 2003-01 nach Heberlein	%	ca. 50,00

Die vorstehenden Angaben sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemischen Zusammensetzungen der gelieferten Ware beschreiben. Sie sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des BGB. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung der DELCOTEX darf der Prüfbericht - auch nicht auszugsweise - vervielfältigt werden. Bei den vorstehenden Spezifikationen/Datenblättern/Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.delcotex.de).
The results refer solely to the test materials. Without authorisation of DELCOTEX it is not allowed to duplicate this document, not even in extracts. Previously stated specifications/data sheets/certificates are only characters and no warranties. Also no warranty in case of durability will be overtaken. Finally, our general delivery and payment conditions are valid (please see www.delcotex.de).

PA-NR. /Alex/12.09.2022

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG > Vilsendorfer Straße 50 > 33739 Bielefeld | Germany
Phone +49 5206 9107-0 > Fax +49 5206 9107-60 > info@delcotex.de > www.delcotex.de